

Verputzempfehlung

Holzwohle-Leichtbauplatten Aussen**Schichtex, Heraklith, Perfecta etc.**

Montage der Platten	Die Montagerichtlinien der Lieferfirmen sind einzuhalten. Nicht unter +5° C und nicht über +30° C verputzen.
Grundputz	Gasogran 900 Leichtgrundputz ohne Grundierung oder Spritzbewurf, in einem Arbeitsgang zweilagig wie folgt aufbringen: <ul style="list-style-type: none">- 1. Schicht: 8-10 mm dünn vorspritzen- 2. Schicht: 10-12 mm nass in nass aufbringen- Gesamtstärke total 18-22 mm Austrocknungszeit min. 4 Wochen; diese kann je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit 4-6 Wochen betragen.
Spezielles	Um Rissbildungen (im Eckbereich) zu minimieren, empfehlen wir, Verstärkungswinkel (z.B. von der Firma Sarna-Granol AG, Sarnen) mit Sanogran 2000 Armiermörtel einbetten.
Empfehlung; und für beanspruchte Flächen zwingend	Auf den Gasogran 900 Leichtgrundputz eine Ausgleichsschicht mit Sanogran 2000 Armiermörtel, inkl. Granol Putzarmiergewebe auf zu bringen. <ul style="list-style-type: none">- Auftragsstärke der Einbettung: min. 4 mm- Austrocknungszeit: 2-3 Wochen
Deckenputz	➤ Kalkogran 410 Edelputz, mineralisch, Körnung nach Wahl, mit Zugabe von 1 kg Granol Binder A pro Sack ➤ Granolan – Silikonharzputz, inkl. Silikonharzgrund, Körnung nach Wahl Feine Putzstrukturen, wie Deckputze mit 0.5 mm oder 1 mm Körnung, sind weniger geeignet, da sie bereits feinste Risse sichtbar machen.
Bemerkung	Für eine allfällige Rissbildung kann keine Haftung übernommen werden.
Hinweis	Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend (www.granol.ch). Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch