

Verputzempfehlung

Styroporsteine (zum Ausbetonieren)

Einbettung Aussen

- Die unter UV-Einwirkung pulverisierte Oberfläche abbürsten.
- Granolan Kombi-Haftbrücke vollflächig mit dem Roller oder Pinsel auftragen und 24 Stunden trocknen lassen.
- Sanogran 2000 Armiermörtel oder Renovationsputz 600 mit der 8mm Zahntraufel auftragen. In das nasse Mörtelbett das Armierungsgewebe in senkrechten Bahnen mit einer Überlappung von 5-10 cm einbetten. An den Ecken Armierung doppellagig anbringen.
- Nun das Netz mit ca. 2 mm Mörtelauftrag nass in nass überglätten, so dass eine Gesamtstärke von 5-6 mm erreicht wird.

Ist die Fassade direkter Sonnenbestrahlung oder starkem, trockenem Wind ausgesetzt, darf nicht eingebettet werden.

Die Erhärtung beträgt je nach Witterung und Temperatur mindestens 10 bis 20 Tage.

Deckputz Aussen

<u>Grundierung</u>	<u>Beschichtung</u>	<u>Bemerkung</u>
Vorstrich	Kunststoffputz Aussen	
Silikatgrundierung	Silikatputze Aussen	
	Kalkogran Edelputz 410/413	+ 2 kg Binder A/Sack
	Kalkogran Kellenwurf 250	+ 2 kg Binder A/Sack
Silikonharzgrund	Silikonharzputz	

Mineralische Abriebe: Kalkogran Edelputze und Kalkogran Kellenwurf

Biozidfreie Abriebe: Mineralische Abriebe

Grundputz/Einbettung Innen

Die Styroporstein-Innenseite mit Granolan Kombi-Haftbrücke vorstreichen und mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Trockenräume:

Mit Gips-Kalk 28 Grundputz in einer Schichtstärke von 10 mm verputzen.

Nassräume:

Mit Sanogran 2000 Armiermörtel oder Renovationsputz 600 in einer Schichtstärke von ca. 6 mm einbetten.

Deckputz Innen

Grundierung

Vorstrich
Silikatgrundierung
Natursteingrund

Beschichtung

Kunststoffputze Innen
Silikatputze Innen
Natursteinputz Innen
Sumpfkalkabrieb Innen
Spezialabrieb 37-40/44 + 2 kg Binder A/Sack
Weisskalkabrieb 420/430 + 2 kg Binder A/Sack
Spezialabrieb 41 Louis-Rustic

auf Einbettung

Mineralische Abriebe: Spezialabriebe, Weisskalk- und Sumpfkalkabriebe
Biozidfreie Abriebe: Mineralische Abriebe, Silikatputze Innen

Hinweis

Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend (www.granol.ch).
Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

